

АНТИСЕПТИК МОРОЗОСТОЙКИЙ

Для наружных работ

WINTER

до -10С



РАСХОД*

1 литр концентрата на 15-30 М² (нанесение в 1 слой)

**расход покрытия зависит от вида древесины, ее влажности, структуры, впитывающих свойств, от качества подготовки поверхности*

- **ВОДНАЯ ОСНОВА**
- **СРОК СОХРАНЕНИЯ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА:**
 - до 5 лет под кровлей
 - до 10 лет при условии применения финишного покрытия (например, Масла защитного для обработки фасадов деревянных домов CLASSIC)
- **КОНЦЕНТРАТ 1:2**

Антисептик для наружных работ на водной основе предназначен для обработки фасадов деревянных домов и бань, а также деревянных элементов кровельных, стропильных систем, оконных и дверных проемов, садовой мебели, беседок, заборов. Защищает обрабатываемую поверхность от различного рода грибов (деревоокрашивающих, плесневых, дереворазрушающих), насекомых-древоточцев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ и СОСТАВА

Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от старого лакокрасочного покрытия (при наличии), а также грязи и пыли.

Защитить детали, поверхности, не требующие обработки антисептиком, от попадания состава.

При наличии биопоражений древесины использовать **Отбеливатель двухкомпонентный для древесины WOODENWOOD** (более подробная информация о продукте в соответствующем разделе на сайте woodenwood.ru).

Концентрат Антисептика для консервации древесины следует развести водой в соотношении 1:2. Приготовленный раствор следует использовать в течение 2 суток.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШИВАНИЕ С ДРУГИМИ СОСТАВАМИ!

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 20%

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Наносить приготовленный состав следует при помощи кисти, валика или краскопультom.
Не допускается обработка промерзшей древесины!

Оптимальная температура нанесения от -10С до +30С

24 ч



Защитить обработанную поверхность на 24 часа от попадания атмосферных осадков и влаги



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

До 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%

**время высыхания покрытия увеличивается с понижением температуры и повышением влажности воздуха.*

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструмент необходимо промыть водой

ХРАНЕНИЕ

Хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке при температуре от -10С до +30°C.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок годности: 1 год с даты производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки, комбинезон). При случайном попадании в глаза, слизистые оболочки рта и носа - незамедлительно обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не допускается попадание продукта в канализацию, водоемы, а также почву.
Пустая тара подлежит утилизации как бытовой отход.

СОСТАВ

Вода, пиретройды, азотосодержащие компоненты, целевые добавки.

ТУ 20.30.22-01-27058128-2020

Наименование WOODENWOOD® является официально зарегистрированной торговой маркой.
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ).

Поставщик:

ООО "ТД Вуденвуд", ИНН 5249161510, КПП 524901001

Юридический/Фактический адрес: 606031, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Ул. Удриса, д.4, пом. 1

www.woodenwood.ru

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru