



WOODENWOOD®

Масло защитное для
обработки фасадов деревянных
домов *EXTRA*

Масло-восковой состав со смолами для долговременной защиты древесины от разрушающего воздействия атмосферных факторов: осадков, солнечных лучей, влаги, грязи и гниения. Фасады деревянных домов, срубов, бань, беседки, заборы, малые архитектурные формы и т.п.

Состав изготовлен из натуральных масел, восков, смол и минералов.

защищает от грибка
и плесени

легко наносится

прогнозируемый срок
службы 5–8 лет (при
правильном нанесении)

РАСХОД
1 слой -15-20м²/л, 2 слой -20-25м²/л

защита древесины от
атмосферных и сезонных
воздействий и УФ-излучения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Срок службы:** 5–8 лет (при правильном нанесении)
- **Глубина проникновения:** высокая 3-5мм
- **УФ-стойкость:** высокая
- **Влагостойкость:** высокая (гидрофобный эффект), эффект мембраны.
- **Эластичность:** высокая (не трескается, не шелушится, не отслаивается)
- **Износостойкость:** средне-высокая
- **Обновление:** возможно без шлифовки
- **Паропроницаемость:** сохраняется высокая, эффект мембраны.
- **Биозащита:** не допускает гниение, возможно как самостоятельное покрытие для древесины, не подвергавшейся заражению грибом, гнилью или плесенью. Рекомендуется наносить на Грунтовочное масло EXTRA.
- **Сухой остаток** 95%
- **Степень глянца :** 1 слой матовый, 2 слой **Satin**
- **Нанесение:** кисть, краскопульт, ветошь. Наносится либо на Грунтовочное масло EXTRA (рекомендуется), либо как самостоятельное покрытие в два слоя.
- **Расход:** 1 литр на 15-20 кв. метров первый слой и 20-25 кв.м. второй слой (зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения и наличия обработки Грунтовочным маслом EXTRA), при пескоструйной шлифовке расход увеличивается в 1,5 раза.
- **Количество слоёв** 2 , проникает в древесину и создает прочные полимерные связи с армирующим эффектом плюс паропроницаемая микропленка на финишном слое.
- **ЛОС (VOC):** низкое содержание не более 90–100 г/л (натуральный растворитель)
- **Запах:** специфический, льняного масла и минеральных добавок, быстро улетучивается после высыхания.
- **Вязкость:** Повышенная , тиксотропность (состав хорошо держится на вертикальных поверхностях).
- **Плотность:** 0,96–0,98 г/см³
- **Колеруется**
- **Внешний вид:** густая маслянистая жидкость, цвет янтарный, при нанесении на древесину без колера придает дереву легкий оттенок светлого янтаря.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не мерзлой. Поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Для оптимальной защиты древесины от гнили, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность маслом-грунтом для глубокой защиты древесины EXTRA. Подтеки смолы и смоляные карманы предварительно обработать скипидаром. Чтобы обеспечить равномерную впитываемость масла, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать вдоль волокон. Перед нанесением масла обязательно очистить поверхность от пыли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в течение 3-5 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить масло следует равномерным тонким слоем, плоской кистью с плотной натуральной щетиной, губкой или ветошью по направлению волокон древесины начиная с левого верхнего угла. По возможности обработайте маслом все трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности.

температурах, высокой влажности, или нанесении избыточного количества масла, время высыхания возрастает.

Время сушки до нанесения следующего слоя 12 часов(при условии соблюдения технологии нанесения, влажности воздуха 40-50% и температуре не ниже 22-25 градусов Цельсия. В закрытых помещениях должен быть обеспечен приток свежего воздуха, проветривание, для полимеризации масел нужен кислород, ультрафиолет также ускоряет этот процесс).

Требует обязательного устранения, и растирания не впитавшихся излишков через 30-40 минут после нанесения (возможно дольше, главное не допустить загустения).

Температура нанесения +5 до +30 (оптимальная +20-25). Учесть при низких температурах увеличение времени сушки, при высоких температурах уменьшение времени до затирки излишков.

Утилизировать остатки продукта и упаковки в соответствии с местным регламентом. Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

ВНИМАНИЕ!!! Использованная ветошь самовоспламеняема, после использования поместить в емкость с водой или в место без доступа кислорода.

РАСХОД

1 литр на 15-20 кв. метров первый слой и 20-25 кв.м. второй слой (зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения и наличия обработки Грунтовочным маслом EXTRA), при пескоструйной шлифовке расход увеличивается в 1,5 раза.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (скипидар), затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При работе рекомендуем использование защиты для рук и глаз. При нанесении пульверизатором необходимо обеспечить защиту глаз и органов дыхания. Использовать только в проветриваемых помещениях. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах, выпадать в осадок, вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения в заводской таре до 5 лет. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Температурный режим: Допускается хранение при температуре от **-20°C до +30°C**. При замораживании состав не теряет своих свойств; перед использованием выдержать при комнатной температуре 24 часа и тщательно размешать.

ООО “ТД Вуденвуд”
ИНН 5249161510
ОГРН 1185275015310
8-800-551-36-90
info@woodenwood.ru

Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой. Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (см. 180 УК РФ).