



WOODENWOOD®

Масло защитное для
полов/лестниц и террас EXTRA

Защита любых деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи помещений, от истирания, влаги и загрязнений. Террасы, фасады премиум-класса, настилы у бассейнов, палубы яхт, уличная мебель, лестницы, полы, паркет и т.п.
Состав изготовлен из натуральных масел, восков, смол и минералов.

высокая
паропроницаемость

легко наносится

прогнозируемый срок
службы 1-10 лет (зависит от
трафика и назначения
обработанной поверхности)

РАСХОД
1 слой -15-20м²/л, 2 слой-20-25м²/л

защита древесины от
атмосферных и сезонных
воздействий и УФ-излучения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Износостойкость:** высокая
- **Водостойкость:** высокая
- **УФ-стойкость:** высокая
- **Ударопрочность:** повышенная
- **Эластичность:** высокая
- **Срок службы:** 1–10 лет (зависит от трафика и назначения обработанной поверхности)
- **Плотность:** 0,970 – 0,990 г/см³
- **Степень блеска:** сатин, полируется до полу глянец
- **Сухой остаток:** 95%
- **Биозащита:** не допускает гниение, возможно как самостоятельное покрытие.
- **Расход:** 1 литр на 15-20 кв. метров первый слой и 20-25 кв.м. второй слой (зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения и наличия обработки Грунтовочным маслом EXTRA), при пескоструйной шлифовке расход увеличивается в 1,5 раза.
- **Нанесение:** кисть, краскопульт, ветошь
- **Количество слоёв:** 2, проникает в древесину и создает прочные полимерные связи с армирующим эффектом плюс паропроницаемая микропленка на финишном слое
- **Запах:** специфический, льняного масла, карнаубского воска и минеральных добавок, быстро улетучивается после высыхания
- **Внешний вид:** Густая маслянистая жидкость, цвет янтаря
- **ЛОС (VOC):** низкое содержание не более 90–100 г/л (натуральный растворитель)
- **Защита от загрязнений:** высокая
- Колеруется
- **Глубина проникновения:** высокая 3-5 мм
- **Паропроницаемость:** сохраняется высокая, эффект мембраны

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не мерзлой. Поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Для оптимальной защиты древесины от гнили, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность защитным маслом-грунтом EXTRA. Подтеки смолы и смоляные карманы предварительно обработать скипидаром. Чтобы обеспечить равномерную впитываемость масла, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать вдоль волокон. Перед нанесением масла обязательно очистить поверхность от пыли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в течение 3-5 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить масло следует равномерным тонким слоем, плоской кистью с плотной натуральной щетиной, губкой или ветошью по направлению волокон древесины начиная с левого верхнего угла. По возможности обработайте маслом все трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности.

Время сушки до нанесения следующего слоя 12 часов (при условии соблюдения технологии нанесения, влажности воздуха 40-50% и температуре не ниже 22-25 градусов Цельсия. В закрытых помещениях должен быть обеспечен приток свежего воздуха, проветривание, для полимеризации масел нужен кислород, ультрафиолет также ускоряет этот процесс).

Требует обязательного устранения, и растирания не впитавшихся излишков через 30-40 минут после нанесения (возможно дольше главное не допустить загустения).

Температура нанесения +5 до +30 (оптимальная +20-25). Учесть при низких температурах увеличение времени сушки, при высоких температурах уменьшение времени до затирки излишков.

РАСХОД

1 литр на 15-20 кв. метров первый слой и 20-25 кв.м. второй слой (зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения и наличия обработки Грунтовочным маслом EXTRA), при пескоструйной шлифовке расход увеличивается в 1,5 раза.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (скипидар), затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При работе рекомендуем использование защиты для рук и глаз. При нанесении пульверизатором необходимо обеспечить защиту глаз и органов дыхания. Использовать только в проветриваемых помещениях. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах, выпадать в осадок, вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Утилизировать остатки продукта и упаковки в соответствии с местным регламентом. Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 5 лет. Возможно образование пленки, перед применением удалить пленку, при необходимости процедить.

Срок хранения в заводской таре до 5 лет. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Температурный режим: Допускается хранение при температуре от **-20°C до +30°C**. При замораживании состав не теряет своих свойств; перед использованием выдержать при комнатной температуре 24 часа и тщательно размешать.

ООО “ТД Вуденвуд”

ИНН 5249161510

ОГРН 1185275015310

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru

Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой. Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (см. 180 УК РФ).