



WOODENWOOD®

Масло защитное
для сауны и бани EXTRA

Специализированное защитное масло для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах (стены, потолки, полки). Состав глубоко пропитывает древесину, делая её устойчивой к воздействию пара и горячей воды, при этом полностью сохраняет экологическую чистоту помещения. Состав изготовлен из натуральных масел, восков, смол и минералов.

влагостойкость

легко наносится

прогнозируемый срок
службы 5 лет

РАСХОД
1 слой-12-15 м²/л, 2 слой-17-20 м²/л

высокая
паропроницаемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Термостойкость:** до 130°C
- **Влагостойкость:** высокая
- **Безопасность при контакте с кожей:** высокая. Допускается контакт с кожей человека , подходит для полков. Отсутствие липкости при нагреве
- **Биозащита:** высокая
- **Паропроницаемость:** высокая
- **УФ-стойкость:** низкая
- **Износостойкость:** средняя
- **Сухой остаток:** 95%
- **Степень глянца :** матовый
- **Нанесение:** кисть, краскопульт, ветошь
- **Расход:** 1 литр на 12-15 кв. метров первый слой и 17-20 кв.м. второй слой , зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения.
- **Количество слоёв:** 2
- **Запах:** легкий эфирного масла пихты, выветривается после высыхания.
- **Внешний вид:** Маслянистая жидкость, цвет светло-желтый, при нанесении на древесину без колера придает дереву легкий оттенок светлого янтаря.
- **Плотность:** 0,95–0,96 г/см³
- **Срок службы:** до 5 лет (зависит от интенсивности эксплуатации)
- Легкое обновление без шлифовки
- **ЛОС (VOC):** низкое содержание не более 90–100 г/л (натуральный растворитель)
- **Тактильность:** “шелковистая”
- **Глубина пропитки:** высокая 5-8 мм

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не мерзлой. Поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Подтеки смолы и смоляные карманы предварительно обработать скипидаром. Чтобы обеспечить равномерную впитываемость масла, а также улучшить ее сцепные свойства, поверхность необходимо отшлифовать вдоль волокон. Перед нанесением масла обязательно очистить поверхность от пыли.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в течение 3-5 минут.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить масло следует равномерным тонким слоем, плоской кистью с плотной натуральной щетиной, губкой или ветошью по направлению волокон древесины начиная с левого верхнего угла. По возможности обработайте маслом все трещины и сколы на древесине, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности.

Время сушки до нанесения следующего слоя 12 часов (при условии соблюдения технологии нанесения, влажности воздуха 40-50% и температуре не ниже 22-25 градусов Цельсия. В закрытых помещениях должен быть обеспечен приток свежего воздуха, проветривание, для полимеризации масел нужен кислород, ультрафиолет также ускоряет этот процесс).

Требует обязательного устранения, и растирания не впитавшихся излишков через 30-40 минут после нанесения (возможно дольше главное не допустить загустения).

Температура нанесения +5 до +30 (оптимальная +20-25). Учесть при низких температурах увеличение времени сушки, при высоких температурах уменьшение времени до затирки излишков.

РАСХОД

1 литр на 12-15 кв. метров первый слой и 17-20 кв.м. второй слой , зависит от породы древесины, способа шлифовки, способа нанесения.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (скипидар), затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При работе рекомендуем использование защиты для рук и глаз. При нанесении пульверизатором необходимо обеспечить защиту глаз и органов дыхания. Использовать только в проветриваемых помещениях. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах, выпадать в осадок, вызывать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть водой. При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Утилизировать остатки продукта и упаковки в соответствии с местным регламентом. Для вторичной переработки использовать только полностью очищенную от продукта тару.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Срок хранения продукта в невскрытой таре минимум 5 лет. Возможно образование пленки, перед применением удалить пленку, при необходимости процедить.

Срок хранения в заводской таре до 5 лет. Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Температурный режим: Допускается хранение при температуре от **-20°C до +30°C**. При замораживании состав не теряет своих свойств; перед использованием выдержать при комнатной температуре 24 часа и тщательно размешать.

ООО “ТД Вуденвуд”

ИНН 5249161510

ОГРН 1185275015310

8-800-551-36-90

info@woodenwood.ru

Наименование WOODENWOOD является официально зарегистрированной торговой маркой. Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (см. 180 УК РФ).