

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«06» июня 2024г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№49885-ПРГ/24 от 06.06.2024

1	Объект	Герметики строительного назначения: WOODENWOOD Siberia
2	Заявитель	ООО «ТД Вуденвуд» Адрес: Россия, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.2а, помещ. П 1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, телефон: 8 (800) 551-3690, электронная почта: info@woodenwood.ru
3	Изготовитель	ООО «ТД Вуденвуд» Адрес: Россия, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.2а, помещ. П 1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, телефон: 8 (800) 551-3690, электронная почта: info@woodenwood.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 49884 от 23 Мая 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	23 Мая 2024 г..
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	23 Мая 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	23 Мая 2024 г. – 06 Июня 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
9	Результаты	Таблица №1


Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Консистенция	Тиксотропная паста (не текучая)	Тиксотропная паста (не текучая)	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
2	Основа	Акриловая дисперсия	Акриловая дисперсия	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
3	Отверждение	Высыхание на воздухе, испарение воды	Высыхание на воздухе, испарение воды	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
4	Время образования поверхностной пленки, ч	До 1 ч (при +23°C и влажностью 60%)	1 ч	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
5	Время отверждения при толщине слоя 3 мм (при +23°C и нормальной влажности), час	36 часов	36 часов	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
6	Норма сухого остатка, %, < >	74	74	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
7	Плотность, кг/л, < >	1,38	1,38	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
8	Относительное удлинение в момент разрыва, %, < >	600	625	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
9	Условная прочность в момент разрыва, Мпа < >	0,15	0,17	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
10	Диапазон температур эксплуатации	-60	+80	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024
11	Прогнозируемый срок службы, лет < >	25	25	ТУ 20.30.22-001-27058128-2024

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Герметики строительного назначения: WOODENWOOD Siberia, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью ООО «ТД Вуденвуд» Адрес: Россия, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д.2а, помещ. П 1, ИНН: 5249161510, ОГРН: 1185275015310, **соответствуют:** ТУ 20.30.22-001-27058128-2024.

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.